

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

ARCOEXIL SILICONADO

EVITA LA FORMACIÓN DE MOHO

Código – 03800

DESCRIPCIÓN

Pintura siliconada mate, en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos-estirenados. De fácil aplicación y con un gran comportamiento sobre soportes alcalinos. Transpirable de gran cubrición y rendimiento. Incorpora agentes fungicidas y alguicida, además de esencias aromatizantes que le proporcionan un agradable olor. Incorpora aditivo siliconado que le confieren una gran resistencia a la intemperie.

EMPLEO: INTERIOR-EXTERIOR

Especialmente formulada para el recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores, para su aplicación en interior debe haber una ventilación apropiada.

Especial para fachadas de cal.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	20000 +/- 3000 cp
Densidad	1,69 +/- 0.05 g/cc
Lavabilidad	CLASE 3 según norma UNE-EN ISO 13300
Secado.....	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 - 4 horas
Rendimiento teórico	6 – 8 m ² / litro (para 50 micras de pintura seca)
Diluyente.....	Agua
Contenido máximo en COV	Máximo 30 g/l



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola. Equipo neumático. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni superior a 35°C.

Máxima humedad relativa entorno a un 85%.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto caracol).

SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN	
		INTERIOR	EXTERIOR
Pinturas antiguas no pulverulentas	Limpieza y/o lavado	2 manos de ARCOEXIL diluido con 10% de agua	1 mano de ARCOEXIL diluido con 10% de agua. 2ª mano diluida como máximo un 5% o sin diluir.
Pinturas antiguas pulverulentas	Limpieza Fijar	- 1 mano de fijador - 2 manos de ARCOEXIL diluido con 10% de agua	- Dar un fijador - 2 manos de ARCOEXIL como se procede en el punto anterior.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

Pintura antigua en mal estado	Eliminar Chorro de arena o Quitapinturas	Igual a superficies nuevas	Igual a superficies nuevas
Yeso, escayola	Limpieza Fijar si fuera preciso	- 1 mano de fijador - 2 manos de ARCOEXIL diluido con 10% de agua	No aconsejable

TEÑIDO

Con colorante al agua o universales, para la obtención de tonos pasteles utilizando como máximo un 5% de tinte.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase antes de su utilización.

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase litografiado. Tamaños: 4 y 15 litros.

Fecha: Noviembre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)
Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41