

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

ARCOLUX BRILLO D

Código – 5332000

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético brillante, a base de resinas alcídicas de gran calidad para trabajos de decoración tanto en interiores como en exteriores.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Pintura interior – exterior para madera o metal, carpintería y revestimientos.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Brillante
Color	Permite obtener diferentes colores
Viscosidad	Mínimo 100” S/FR1002
Densidad	1,03 +/- 0,05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al polvo: 4 horas Al tacto: 8 horas Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: 8 días
Rendimiento	10 - 14 m ² / litro
Diluyente.....	Aguarrás Mineral o White Spirit.
Contenido en COV	Máximo: 300 g/l
Punto de inflamación	Inflamable (21° - 55 °C)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada. Imprimir con Selladora Sintética.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con Imprimación Todo Terreno o con un antioxidante adecuado.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con Imprimación Todo Terreno.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Con brocha y rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien la pintura. Para la aplicación a pistola diluir con un 10 – 15 % de aguarrás, no sobrepasando 30 – 35 micras secas por capa en ambos casos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 y +35 °C.

LIMPIEZA

Con aguarrás o disolvente universal.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicaciones con espesores superiores a los recomendados pueden ocasionar problemas de secado y repintado.

Cuando se utilicen colores, rojos, amarillo o naranjas, que son menos opacos, se recomienda fondear con tonalidades similares que sean cubrientes.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0,750 y 4 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41