PINTURAS ARCO IRIS

FICHA TÉCNICA

ARCOLUX DIRECTO

Código – 53306_ _
Octubre 2009/Revisión 3

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de doble acción, cuya especial composición permite la obtención de una película capaz de proporcionar una protección antioxidante y un acabado decorativo.

EMPLEO

Uso para interior – exterior.

Recomendado para el pintado de superficies de hierro o acero, tales como estructuras, verjas, puentes, etc., donde no se pueda realizar una preparación exhaustiva.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Brillante
Color	Blanco – Negro.
Viscosidad	Mínimo 70 p S/FR1007
Densidad	1,22 +/- 0.10 g/cc S/FR1001
Secado	Al tacto: 6 horas Repintado: Mín: 24 horas, Max: 8 días
Rendimiento	5 m2 / litro (100 µ m secas)
Diluyente	Aguarrás Mineral o White Spirit.
Punto de inflamación	No inflamable
Contenido en COV	Máximo: 400 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

HIERRO Y ACERO

Eliminar mediante cepillado o lijado las partes sueltas de óxido y pintura antigua.

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo y grasa.

Sobre superficies sin pintar, conviene realizar un lijado con papel abrasivo para favorecer la adherencia.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimar previa limpieza con Imprimación Todo Terreno.

En superficies en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

A brocha y sin dilución alguna.

En exterior, recomendamos la aplicación de dos manos, dejando transcurrir 24 horas entre mano y mano.

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 y +35ºC.

TEÑIDO

Con colorantes universal en proporción no superiores al 3%.

LIMPIEZA

Con aguarrás o Disolvente Universal.

REPINTADO

Con el mismo producto o con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841

ARCOLUX DIRECTO

Código – 53306_ _
Octubre 2009/Revisión 3

- **OBSERVACIONES**
  Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.
  Añadir la cantidad necesaria de disolvente bajo agitación.

- **PRESENTACIÓN**
  Envase metálico litografiado. Tamaños: 0,375, 0,750 y 4 litros.

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841