

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **BARNIZ MARINO**

**Código - 00808**

### **DESCRIPCIÓN**

Barniz sintético con filtro UV y acabado brillante. Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad. Especialmente diseñado para proteger y embellecer maderas sometidas a condiciones meteorológicas agresivas.

### **EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR**

Debido a sus excelentes propiedades de permeabilidad y resistencia a ambientes marinos y Rayos UV está especialmente recomendado para proteger maderas sometidas a condiciones meteorológicas agresivas (zonas costeras o elevada polución ...). Recomendado como barniz de acabado sobre toda clase de maderas donde se desee un acabado de máxima calidad.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Brillante
Color .....	Ligeramente ambarino
Viscosidad .....	Mínimo 40" S/FR1002
Densidad .....	0.91 +/- 0.05 g/cc S/FR1001
Secado .....	Al tacto: 6 - 8 horas Repintado: Mínimo: 24 - 48 horas Máximo: 72 horas
Rendimiento teórico .....	12 m <sup>2</sup> / litro / mano
Diluyente .....	Aguarrás o White Spirit
Contenido en COV .....	Máximo: 400 g/l
Punto de inflamación .....	Inflamable (21° - 55° C)
Sólidos en volumen .....	43% Teórico

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

#### **MADERAS NUEVAS**

La madera debe encontrarse sin grasa, lijada, limpia y completamente seca. Su contenido en humedad no debe exceder del 15%. Se recomienda imprimir previamente con Fondo



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

Protector insecticida y fungicida. Transcurridas 24 horas, aplicar dos manos de barniz, diluidos con D-16, estirando bien el producto y lijando entre mano y mano.

Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con disolventes para evitar problemas de secado.

#### **MADERAS BARNIZADAS**

Puede aplicarse sobre barnices antiguos si están en buen estado. Es necesario desengrasar la superficie, lijar suavemente para eliminar el brillo y aplicar una o dos manos de barniz al uso o rebajado con un 5% de disolvente sintético, lijando entre mano y mano. Si el barniz se encuentra en mal estado es conveniente eliminarlo completamente y limpiar la superficie. Acabar con dos manos de barniz, rebajado con un 5% de disolvente sintético, lijando entre mano y mano.

### **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha: Al uso con un 5% de disolvente sintético. Pistola: Rebajado con un 15-20% de disolvente sintético.

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y completamente secas.

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

No aplicar sobre soportes con T<sup>a</sup> inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

Aplicar siempre el barniz en capas finas, bien estiradas, hasta obtener un brillo uniforme y espesor adecuado que permita cerrar perfectamente el poro de la madera.

### **LIMPIEZA**

Con disolvente sintético o universal.

### **PRESENTACIÓN**

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0.375 / 0.750 y 4 litros.

**Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1<sup>a</sup>, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41