

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **MATE PROFESIONAL**

### **EVITA LA FORMACIÓN DE MOHO**

**Código – 00901**

#### **DESCRIPCIÓN**

Pintura Plástica mate a base de emulsión Acrílica – Estirenada, Dióxido de titanio y exténderes de fina granulometría que dan buena cubrición a la película con una buena relación calidad-precio. De fácil aplicación con agentes fungicidas y alguicida.

#### **EMPLEO: INTERIOR-EXTERIOR**

Especialmente indicada para la decoración en interiores de todo tipo de superficie.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Mate
Color .....	Blanco
Viscosidad .....	15000 +/- 3000 cp
Densidad .....	1,56 +/- 0,05 g/cc
Reacción al fuego .....	Bs <sub>1</sub> .d <sub>0</sub> – UNE 13501-1:2007
Lavabilidad .....	CLASE 4 según norma UNE-EN ISO 13300
Secado.....	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 – 4 horas
Rendimiento teórico .....	8 - 9 m <sup>2</sup> / litro (para 50 micras de pintura seca)
Disolvente.....	Agua, 10 - 20 % primeras manos 5 – 10 % manos de acabado
Contenido en COV .....	Máximo 30 g/l

#### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Sobre todo tipo de soporte:



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## **MODO DE APLICACIÓN**

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente.

**SUPERFICIES NUEVAS:** Sobre albañilería aplicar una capa de pintura diluida al 10% con agua y sobre yesos pulverulentos aplicar una mano de fijador de cal a modo de imprimación. En ambos casos para terminar aplicar dos manos de Mate Profesional Antimoho.

**SUPERFICIES PINTADAS:** Si la pintura está en buen estado limpiar y aplicar dos manos de Mate Profesional Antimoho. Si la superficie está en mal estado eliminar y proceder como una superficie nueva. Si la pintura vieja es temple, se debe eliminar o como mínimo imprimir con fijador de cal hasta conseguir un soporte firme.

## **TEÑIDO**

Se puede teñir con colorantes universales o al agua no pasando del 3% de colorante.

## **OBSERVACIONES**

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.



## **PRESENTACIÓN**

Envase litografiado. Tamaños: 4, 8 y 15 litros.

**Fecha: Noviembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41