PINTURAS ARCO IRIS

FICHA TÉCNICA

MINIO DE PLOMO

Código – 53354
Enero 2010/Revisión 4

DESCRIPCIÓN

Imprimación de minio de plomo electrolítico de excelente relación calidad – precio que permite obtener una buena protección anticorrosiva.

EMPLEO

Uso para interior – exterior.

Para la protección de toda clase de superficies de hierro como puertas, estructuras metálicas, verjas, exteriores de depósitos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Naranja
Densidad	1,72 +/- 0.05 g/cc S/FR1001
Secado	Al tacto: 3-5 horas Repintado: Mín: 24 horas, Max: 8 días
Rendimiento	8 m2 / litro / mano
Diluyente	Aguarrás mineral
Sólidos en volumen	45 % Teórico
Punto de inflamación	Inflamable (21º - 55 º C)
Contenido en COV	Máximo: 400 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

HIERRO Y ACERO

Las superficies de acero han de estar totalmente limpias y exentas de restos de pinturas en mal estado, polvo, grasa, óxido y cascarilla de laminación.

Para conseguir una buena protección anticorrosiva, es conveniente aplicar dos manos de Minio de Plomo, dejando transcurrir 24 horas entre mano y mano.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Al uso o rebajado con un 5 – 10 % de Aguarrás.

Pistola: Diluir con 10 – 15 % de Aguarrás.

LIMPIEZA

Con Aguarrás o Disolvente Universal.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841

MINIO DE PLOMO

Código – 53354
Enero 2010/Revisión 4

- **OBSERVACIONES**
  Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.
  Este producto no puede dejarse como mano de acabado, siendo necesario recubrirlo con un esmalte adecuado.

- **PRESENTACIÓN**
  Envase litografiado. Tamaños: 0.750 ml, 4 y 15 litros.

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

PINTURAS ARCO IRIS
Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ♦ 02630 La Roda (Albacete)
correo@pinturasarcoiris.es ♦ www.pinturasarcoiris.es
Tfno: 967 443 004 ♦ Fax: 967 443 841