

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de alta cubrición muy fácil de aplicar y de secado rápido. Disponible en una amplia gama de colores. Cubeta con rejilla incorporada para facilitar su uso.

EMPLEO: INTERIOR

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior donde se requiera un acabado mate de calidad. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.



4 litros

GRIS OSCURO	VERDE AGUA	ARENA
BURDEOS	MIEL	ROSA PEONIA
NEVADA	BEIGE	MARRÓN SUAVE
AGUA MARINA	AZUL OCEANO	GRIS PERLA
AZUL PASTEL	MALVA	AZUL ELÉCTRICO
BLACO		

CARACTERÍSTICAS

Acabado: mate

Color: blanco y carta de colores

Viscosidad: 10000 +/- 3000 cp

Densidad: 1.52 – 1.62 g/cc

Secado: al tacto 20 – 60 minutos

Repintado: 4 – 6 horas

Rendimiento teórico: 9 – 10 m²/litro (para 50 micras de pintura secas)

Disolvente: agua, 5 – 10 % primeras manos, al uso manos de acabado.

Contenido en COV: máximo 30 g/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.

2.- Aclarar con agua.

3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente. Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente.

SUPERFICIES NUEVAS: Sobre albañilería aplicar una capa de pintura diluida al 10% con agua y sobre yesos pulverulentos aplicar una mano de fijador acrílico a modo de imprimación. En ambos casos para terminar una segunda mano de AS DECO sin diluir.

SUPERFICIES PINTADAS: Si la pintura está en buen estado limpiar y aplicar el AS DECO sin diluir. Si la superficie está en mal estado eliminar y proceder como una superficie nueva. Si la pintura vieja es temple, se debe eliminar o como mínimo imprimir con fijador acrílico hasta conseguir un soporte firme.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

Si el color inicial es intenso y se quiere pintar con un color neutro se recomienda aplicar una capa previa de una pintura blanca para enmascarar el tono del fondo, y posteriormente proseguir con el sistema de pintado.

Si se necesita más de un envase para pintar una misma estancia se recomienda unir y mezclar los diversos lotes en un único envase.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y el secado.

Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo, con agua y jabón neutro. Los colores intensos no se recomiendan lavarlos.

Diluir con agua limpia sin exceder el margen recomendado. No almacenar la pintura diluida.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.